



Flusil A60

Przemysł metalurgiczny > topniki

INFORMACJE OGÓLNE

Wodny roztwór chlorku cynku i chlorku amonu.

WŁAŚCIWOŚCI

Flusil A60 to zatężony roztwór chlorku cynku oraz chlorku amonu o stężeniu min. 700 g/l soli z dodatkami polepszającymi topnikowanie.

ZASTOSOWANIE

Stosować w stężeniu 350÷ 500 g/l w temperaturze 30÷60 °C.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie podane są w dobrej wierze, w oparciu o naszą aktualną wiedzę i doświadczenie. Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian, będących skutkiem postępu technologicznego oraz ulepszania produktu przez producenta. Przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania powinna być sprawdzona przed jego użyciem. Wszystkich informacji, w tym także mających charakter wsparcia technicznego, udziela się bez żadnej gwarancji, a ich treść może ulec zmianie bez uprzedzenia. Strony wyraźnie uzgadniają, że klient przyjmuje i wyraźnie zwalnia nas z wszelkiej odpowiedzialności deliktowej, umownej bądź innej za zdarzenia powstałe w związku z wykorzystaniem naszych towarów oraz informacji i wsparcia technicznego. Żadne z postanowień tego dokumentu nie może być traktowane jako zalecenie do korzystania z produktów w sposób sprzeczny z zastrzeżeniami patentowymi dotyczącymi materiałów czy sposobów użycia.